

## سابى GL- 602 غراء أبيض للخشب

### الوصف :

- سابى GL- 602 غراء أبيض لجميع أنواع الأخشاب أساسه مادة أسيتات البولى فينيل

### مجال الاستعمال :

- يستعمل سابى GL- 602 فى لصق الأخشاب الطبيعية والخشب الحبيبي الأبلاكاش .
- يستعمل سابى GL- 602 فى لصق ألواح الخشب المضغوط ولصق القشرة على ألواح الخشب .

### المميزات :

- أقصى قوة الالتصاق يتم الحصول عليها بعد مرور 24 ساعة .

### المواصفات الفنية :

- نسبة المواد الصلبة : 50 % .
- درجة اللزوجة 5/20 rpm : 1400 مللى باسكال . ثانية .

### طريقة التشغيل :

- يتم تشغيل بواسطة دهانه بالفرشاة أو الرولة المسنن أو بمسدس الضغط .
- يعتمد معدل الاستهلاك على طريقة التشغيل ويوصى باستعمال 150 – 300 جم/م<sup>2</sup>
- الوقت المار بين دهان الغراء ووضع الأجزاء المملصوقة تحت الضغط اللزم لضمان قوة الالتصاق يتراوح بين 5 الى 15 دقيقة ، ويعتمد أساسا على كمية الغراء المدهونة .
- يجب وضع الأجزاء المملصوقة تحت ضغط يتراوح بين 2 \_ 6 كجم / سم<sup>2</sup> لمدة 30- 120 دقيقة

### مدة التخزين :

- عام فى العبوات المغلقة .

### العبوات :

- 15 كجم ، 4 كجم ، 1 كجم .

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني