

ساب فلور GL- 603 لاصق لأرضيات الفينيل والموكيت

الوصف :

- ساب فلور GL- 603 لاصق متعددة الاستعمالات فائقة الجودة .

مجال الاستعمال :

- يستعمل ساب فلور GL- 603 فى لاصق وحدات الفينيل والموكيت والفلين على الأرضيات الخرسانية والخشبية وغيرها .
- يستعمل ساب فلور GL- 603 فى لاصق مواد الأرضيات السميكة على الأرضيات غير المنفذة .

المميزات :

- سهل الاستعمال ، له قابلية عالية لتغطية الأسطح وفترة تهوية قصيرة مع فترة تشغيل طويلة وقوة لاصق عالية

المواصفات الفنية :

- نسبة المواد الصلبة : 1.2 جم / سم³ .
- فترة التهوية بعد الدهان : حوالى 10 دقائق .
- فترة التشغيل بعد الدهان : حوالى 60 دقيقة .
- فترة الجفاف الابتدائى : بعد 24 ساعة .
- فترة الجفاف النهائى : بعد 7 أيام .
- درجة حرارة التشغيل : من + 8 الى 25 °م
- مقاومة الحرارة : حوالى 60 °م
- معدل الاستهلاك : 250 – 400 جم / م²

طريقة التشغيل :

- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأجزاء المفككة والزيت والشحوم وغيرها ، ويجب اصلاح الاجزاء المفككة والضعيفة وتسويتها بمونة ترميم مناسبة.
- يدهن ساب فلور GL- 603 على الأسطح باستعمال سكينه مشط ، ويتم ترك طبقة الدهان لمدة 10 دقائق قبل لاصق الأرضيات .
- توضع وحدات الأرضيات ويضغط عليها يدويا أو باستعمال الرولة .
- يمكن استعمال الارضيات بعد مرور 24 ساعة من لاصقها .
- تنظف جميع المعدات المستعملة بالماء الساخن أو أى مادة مذيبة .

مدة التخزين :

- عام فى العبوات المغلقة .

العبوات :

- 125 كجم ، 15 كجم ، 5 كجم ، 1 كجم .

