

Crown EFM LF-202

بايندر

الوصف:

- الفيلم من هذا البيندر سخي جدا ومطاط ، ويمكن اختبار طبقة الفيلم المكونة من أسيد التيتانيوم لتشطيب الجلد الأبيض فى درجة حرارة 10 م دون ملاحظة أي تشقق .
- ويقترح استخدامه فى الطبقة الأولى للجلد المصنفر حيث أن صفات الجلد تساعد للحصول على تفك طبيعي للمسام
- والطبقة الأولى الموضوعه على أساس هذا البيندر سهلة جدا وتعطى مستوى جيد للتشطيب وكذلك يمكن كبسه فى درجة حرارة من 75 – 80 م بدو أي التصاق بالمكبس ويمكن كذلك استخدامه بالفرشاة أو القطيفة أو الرش .
- CROWN EFM صالح جدا للجلود الغير مصنفرة حيث تطلب ملمس ناعم ذو ليونة جيدة .

المواصفات الفنية:

- | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------|
| نسبة المادة الفعالة | ▪ | : | 40 % |
| صورة الحالة | ▪ | : | سائل بلون اللبن |
| PH | ▪ | : | 7.5 |
| الوصف | ▪ | : | أكريليك نقى |

التخزين:

- عام من تاريخ الإنتاج .

العبوات:

برميل بلاستيك 120 كيلو

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني